

# WELRED 20 ISO3821 L/L

SCHWEIßSCHLAUCH - ACETYLEN



## ANWENDUNG

Acetylschlauch, zum Einsatz in Schweißanlagen

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, **SBR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

## DECKE

Rot, glatt, **SBR/EPDM**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C +80°C

## NORMEN

ISO 3821

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	13	1/2	0.16	20	300	60	900	50/100
8	5/16	15	19/32	0.18	20	300	60	900	50/100
9	23/64	16	5/8	0.20	20	300	60	900	50/100
10	3/8	17	43/64	0.21	20	300	60	900	50/100
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	60	900	50/100
16	5/8	26	1 5/16	0.53	20	300	60	900	50/100
19	3/4	30	1 3/16	0.62	20	300	60	900	50/100
25	1	37	1 29/64	0.86	20	300	60	900	50/100

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENZEICHNUNG

TGT WELRED W.P. 20 BAR ISO 3821 ITALY