

ABRACEM /10

TUBO MANDATA CEMENTO



APPLICAZIONE

Mandata cemento, sabbia, ghiaia e materiali abrasivi secchi

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NR/SBR** antistatico

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

NORME

DIN 53516 70 ± 5mm³

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|-----|---------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1.74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 74 | 2 59/64 | 1.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 84 | 3 5/16 | 2.18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 76 | 3 | 86 | 3 25/64 | 1.62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2.25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 90 | 3 35/64 | 1.90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 96 | 3 25/32 | 2.60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 100 | 3 15/16 | 2.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 106 | 4 11/64 | 2.67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 102 | 4 | 112 | 4 13/32 | 2.30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 3.18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 120 | 4 23/32 | 138 | 5 7/16 | 4.56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

