

ABRASAND HD /18

TUBO PER SABBIAURA PER IMPIEGHI GRAVOSI



APPLICAZIONE

Mandata di sabbia o graniglia metallica, utilizzato in impianti di sabbiaura e pallinatura alta pressione, alta resistenza all'abrasione

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma NR/SBR antistatico

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma SBR/NR/PVC, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

NORME

DIN 53516 50 ± 5mm3

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	25	1	0.45	18	270	54	810	40
16	5/8	30	1 3/16	0.63	18	270	54	810	40
19	3/4	30	1 3/16	0.53	18	270	54	810	40/61
19	3/4	33	1 19/64	0.71	18	270	54	810	40/61
25	1	40	1 37/64	0.96	18	270	54	810	40/61
30	1 3/16	45	1 25/32	1.10	18	270	54	810	40/61
32	1 1/4	48	1 57/64	1.26	18	270	54	810	40/61
35	1 3/8	54	2 1/8	1.66	18	270	54	810	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1.44	18	270	54	810	40/61
40	1 37/64	60	2 23/64	1.96	18	270	54	810	40/61
51	2	71	2 51/64	2.39	18	270	54	810	40/61
60	2 23/64	80	3 5/32	2.75	18	270	54	810	40/61
65	2 9/16	85	3 3/8	2.78	18	270	54	810	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

