

# PETROCAR 10 LT-Ω

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - LONG LENGTH



## APPLICAZIONE

Mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR** conduttiva ( $R \leq 1M\Omega/lg$ )

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

## COPERTURA

Nera, liscia in gomma **NBR/PVC**, resistente agli oli, ai carburanti, all'ozono ed agli agenti atmosferici ( $R \leq 1M\Omega/lg$ )

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
4	5/32	10	3/8	0,10	10	150	30	450	40	100
5	3/16	12	15/32	0,12	10	150	30	450	40	100
6	1/4	13	1/2	0,14	10	150	30	450	50	100
7	9/32	13	1/2	0,13	10	150	30	450	60	100
8	5/16	15	19/32	0,17	10	150	30	450	65	100
10	3/8	17	43/64	0,20	10	150	30	450	80	100
13	1/2	20	25/32	0,24	10	150	30	450	105	50
15	19/32	23	29/32	0,32	10	150	30	450	120	50
19	3/4	27	1 1/16	0,37	10	150	30	450	150	50
25	1	35	1 3/8	0,61	10	150	30	450	200	50

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR  $R \leq 1M\Omega$  ITALY