

WELTWIN 20 ISO3821 L/L

TUBO PER SALDATURE-BINATO



APPLICAZIONE

Tubo binato per mandata di gas per saldatura, taglio ed usi tecnici

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Blu e rossa, liscia in gomma **SBR/EPDM**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-25°C +80°C

NORME

ISO 3821

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|-----|--------------|----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 6+6 | 1/4 +1/4 | 13 | 1/2 | 0.35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
| 8+8 | 5/16 +5/16 | 15 | 19/32 | 0.40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |
| 9+9 | 23/64 +23/64 | 16 | 5/8 | 0.43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50/100 |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

TGT WELTWIN W.P. 20 BAR ISO3821 ITALY